

Размеры

Коллекция	PULSE CLICK	BALANCE CLICK	AMBIENT CLICK
Ширина	210 mm	187 mm	320 mm
Длина	1510 mm	1251 mm	1300 mm
Кол-во планок в упаковке	7 Планки	9 Планки	5 Планки
Квадратных метров в упаковке	2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Вес упаковки	18,820 kg	17,870 kg	17,660 kg
Плотность	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³	1850±50 kg/m ³
Общая толщина	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm
Поверхность	Усовершенствованное полиуретановое покрытие со слоем, защищающим от царапин и пятен		
Замок	Uniclic Multifit для винила		

заводская гарантия

Класс применения	EN 16511: 2014	Класс 32
CE	EN 14041: 2018	DOP: QVE 0503 - QVEC 0502
Гарантия	для частного использования для коммерческого использования	См. условия гарантии См. условия гарантии
		20 лет 0 лет - По запросу до 10 лет

Общая информация

Метод	Параметры	Требования	Значения QUICK-STEP
Износостойкость	EN13329 - Annex E	≥1200 оборотов	OK
Ударпрочность	EN13329 - Annex F	≥1200 mm	1800 mm
Устойчивость к царапинам	EN16094	≤ MSR-A3 ≤ MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Испытание "роликми кресел"	EN425	25000 оборотов	отсутствие деляминации, расслаивания
Испытание "движение ножки мебели"	EN 424	Тип ножки 0 (R 0,1 мм/32 кг)	Отсутствие видимых повреждений
остаточная деформация	EN ISO 24343-1	≤0,1mm	0,05 mm
Устойчивость к пятнам	EN 438-2	Ацетон - кофе - щёлочь (гидроксид натрия) - перекись водорода - крем для обуви	оценка 5 Нет видимых изменений
Разбухание	ISO 24336	≤18%	разбухание отсутствует
прочность замка	ISO 24334	Fmax по длинной стороне Fmax по короткой стороне	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Стабильность размеров	ISO 23999	6 часов при температуре 80°C	<0,25% Усыхание Расширение Коробление (чашеобразность)
Классификация пожарной опасности	EN 13501-1		Bfl-s1
Устойчив к УФ-излучению	ISO 105 B02	синий эталон	Класс >6
Сопротивление скольжению	EN 13893		DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	В обуви	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Босиком	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	влажный	PTV value ≥ 36
		сухой	PTV value ≥ 36
	ENV 12633:2003 - annex A		USRV
			Class 2
Тепловое сопротивление	EN 12667	Без Quick-Step подложки На подложке Quick-Step Basic (рулонная) На подложке Quick-Step SUNHEAT	0,020 m ² K/W 0,040 m ² K/W 0,030 m ² K/W
Тёплый пол		Подходит для всех стандартных встраиваемых систем отопления (горячая вода/электричество). Не подходит для электрических нагревательных пленок (в т ч инфракрасные пленки). Контактная температура ≤ 27°C. См. отдельное	

Окружающая среда и сертификаты

U-zeichen	Z-156.603-1573
Floorscore	SCS-FS-03981
AFFSET	A+
Finnish Building Emission	M1: очень низкая эмиссия, отсутствие запаха
Эмиссия формальдегида	EN 14041:2018 Без добавления формальдегидов
TVOC 28 дней	ISO16000 part 9-6 AgBV после 28 дней < 1000 µg/m ³
СОДЕРЖАНИЕ	Тяжелые металлы + кадмий
Опасные вещества	Канцерогены, мутагенные, токсичные вещества классов 1A и 1 B
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006
Пластификатор	Пластификатор без фталатов
Перерабатываемое содержимое	Материал используется только для внутренней переработки

